

STRONG

CONSOLIDANTE PARA APLICAR SOBRE PIEDRA NATURAL Y LADRILLOS

Código	Formato	Confección
1PL750	750 ml	12 botes
1PL002	2 litros	6 botes
1PL005	5 litros	4 bidones

- **DETIENE EL DESMORONAMIENTO**
- **COMPACTA LA POROSIDAD DE LA PIEDRA, ACTUANDO COMO CONGLOMERANTE**

PIEDRA

LADRILLO

APLICACIÓN

Fachadas ● Cemento a vista ● Ladrillos

VENTAJAS

No amarillea ● Transpirable ● Resiste a los rayos UVA ● Penetra en profundidad ● No crea películas ● Anti desmoronamiento

MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso

Tiempo de secado a 25 °C el tratamiento y secado 12 h;
a 15 °C seca in 24 h



PINCEAU



Durante el secado proteger la superficie del agua y la humedad

Aplicar solo con temperaturas superiores a 10 ºC

No aplicar bajo el sol directo.

Aplicar sobre superficies perfectamente limpias y secas.
(Eliminar polvo, desmoronamiento o suciedad varia antes de proseguir con el tratamiento)

Aplicar el producto con un cepillo de cerdillas cortas para garantizar su mejor penetración, cada 30 minutos, hasta la saturación del producto.

RENDIMIENTO-DURACIÓN

El consumo indicativo oscila entre 2-10 m²/litro (Limestone: 2-6 m²; Piedra natural 8-10 m²)
Con la aplicación y el mantenimiento adecuados la duración del tratamiento puede ser de 2 años.
(aplicando 2 capas). El tratamiento no resiste a las sustancias ácidas
.

MANTENIMIENTO

Semestral
Utilizar el producto **POWER CLEAN** diluido a 1:10 y agua a baja presión.

NOTA GENERAL

Se aconseja realizar una prueba preventiva para observar posibles contraindicaciones del uso del producto sobre el tipo de superficie a tratar. Antes de usar el producto leer atentamente el modo de empleo y las advertencias indicadas en la etiqueta. Antes de proceder con el tratamiento proteger las zonas no cubiertas para evitar salpicaduras que podrían dañar los materiales que lo rodean.